

Stand : 08-12-2007
Version : 01

- Produktbeschreibung** : Lösemittelhaltige streichfähige, nicht schichtbildende Holzfarbe
- Einsatzgebiet** : Eine deckende Holzfarbe für alle Holzteile und nicht maßhaltigen Bauteile
- Wichtige Kennzeichen** : Hohe Eindringtiefe
Optimale Verlaufseigenschaften
Rationell zu schleifen
Hervorragende Haltbarkeit

Eigenschaften

- Basis** : Modifiziertes Alkydharz
- Farbtöne** : Laut Farbonkarte
- Dichte bei 20 °C.** : 0,99 kg/dm³
- Schichtstärke** : 25 – 30 µm Trockenfilm
- Trockenzeiten** : Bei Normklima (20 °C u. rel.Luftfeuchte 65%)
staubtrocken nach ca. 1 Stunde
klebefrei nach ca. 5 Stunden
- Überspritzbar** : Nach ca. 24 Stunden
- Glanzgrad** : Seidenglänzend
- Festkörpergehalt** : ca. 48 vol%.
- Verbrauch** : ca. 13 m² /liter bei 30 µm
Trockenfilm = 75ml/m²
- VOC** : ca. 405 g pro Liter
- Lagerung** : Die Mindestlagerstabilität beträgt
1 Jahr im Original-Gebinde.
Kühl aber frostfrei lagern.

Verarbeitung

- Verarbeitungsweise** : Pinsel
- Verarbeitungstemp.** : Nicht unter 5 °C und einer rel. Luftfeuchte höher als 85%.
- Reinigungsmittel** : Aromatenfreies Testbenzin
- Verdünnung** : 0 – 5 % aromatenfreies Testbenzin.

Vorbereitung:

Der Untergrund muss sauber, trocken, fett - und staubfrei sein.

Holz:

Das Holz, dessen Feuchtigkeit 15% nicht überschreiten darf, ist vor dem Verarbeiten von Verschmutzungen und Leimresten zu säubern. Die Flächen sind sauber zu schleifen und alle Kanten sind abzurunden (mindestens 3 mm.)

Allgemeine Hinweise

Für Sicherheitsdaten verweisen wir auf das Sicherheitsdatenblatt für dieses Produkt, welches auf Anfrage verfügbar ist.

Vor der endgültigen Verarbeitung ist der Farbton mittels Probeanstrich zu prüfen.

Dieses Merkblatt ist nach bestem Wissen und Gewissen aufgestellt. Für Anwendung und Anwendungsverhältnisse übernehmen wir keine Haftung, weil diese nicht in unserem Einfluss liegen.