

Stand : 08-12-2007  
Version : 01

- Produktbeschreibung** : Lösemittelhaltige streichfähige Kompaktlasur
- Einsatzgebiet** : Eine lasierende seidenglänzende Streichlasur für alle Holzteile und nicht maßhaltigen Bauteile
- Wichtige Kennzeichen** : Hohe Eindringtiefe  
Optimale Verlaufseigenschaften  
Rationell zu schleifen  
Hervorragende Haltbarkeit

### Eigenschaften

- Basis** : Modifiziertes Alkydharz
- Farbtöne** : Laut Farbtongkarte
- Dichte bei 20 °C.** : 0,99 kg/dm<sup>3</sup>
- Schichtstärke** : 25 – 30 µm Trockenfilm
- Trockenzeiten** : Bei Normklima (20 °C u. rel. Luftfeuchte 65%)  
staubtrocken nach ca. 1 Stunde  
klebefrei nach ca. 5 Stunden
- Überspritzbar** : Nach ca. 24 Stunden
- Glanzgrad** : Seidenglänzend
- Festkörpergehalt** : ca. 47 vol%.
- Verbrauch** : ca. 13 m<sup>2</sup> /Liter bei 30 µm  
Trockenfilm = 75ml/m<sup>2</sup>
- VOC** : ca. 400 g pro Liter
- Lagerung** : Die Mindestlagerstabilität beträgt  
1 Jahr im Original-Gebinde.  
Kühl aber frostfrei lagern.

### Verarbeitung

- Verarbeitungsweise** : Pinsel
- Verarbeitungstemp.** : Nicht unter 5 °C und einer rel. Luftfeuchte höher als 85%.
- Reinigungsmittel** : Aromatenfreies Testbenzin
- Verdünnung** : 0 – 5 % aromatenfreies Testbenzin.

#### Vorbereitung:

Der Untergrund muss sauber, trocken, fett - und staubfrei sein.

#### Holz:

Das Holz, dessen Feuchtigkeit 15% nicht überschreiten darf, ist vor dem Verarbeiten von Verschmutzungen und Leimresten zu säubern. Die Flächen sind sauber zu schleifen und alle Kanten sind abzurunden (mindestens 3 mm.)

### Allgemeine Hinweise

Für Sicherheitsdaten verweisen wir auf das Sicherheitsdatenblatt für dieses Produkt, welches auf Anfrage verfügbar ist.

Vor der endgültigen Verarbeitung ist der Farbton mittels Probeanstrich zu prüfen.

**Dieses Merkblatt ist nach bestem Wissen und Gewissen aufgestellt. Für Anwendung und Anwendungsverhältnisse übernehmen wir keine Haftung, weil diese nicht in unserem Einfluss liegen.**